



SPECIFIKÁCIÓ

500/23/2,5 kg LLDPE kézi Stretch fólia
5 rétegű co-extrudált, Cast-film, mely belső oldalon tapad.

Felhasználási terület: kézzel vagy kézi felhordóval történő rakományrögzítésre alkalmas

<u>Technikai adatok:</u>	Fóliavastagság	23 my	+/- 10 %	MSZ EN ISO 4593
	Fóliaszélesség	500 mm	+/- 3%	MSZ EN ISO 4593
	Anyag	LLDPE Buten		MSZ EN ISO 15359
	Sűrűség	0,92 g/cm ³	+/-3%	MSZ EN ISO 1183-1
	Szín	transzparens		
	Folyóméter/tekeres	175 m	+/- 5%	MSZ ISO 1923
	Tekercssúly	2,5 kg	+/- 5%	MSZ EN ISO 3451 422001
	Tekercs átmérő	130 mm	+/- 5 %	MSZ EN ISO 3451 422001
	Cséve hossza	520 mm	+/- 5 mm	MSZ ISO 1923
	Cséve belső átmérő	50 mm	+/- 1 mm	MSZ ISO 1923
	Cséve anyag	papír		
Cséve súly	0,65 kg	+/- 5%	MSZ EN ISO 3451 422001	

Mechanikai adatok:

Nyújthatóság	150%	+/- 10%	MSZ EN ISO 527-1
Szakadási nyúlás hossz.	220%	+/- 10%	MSZ EN ISO 527-1
Szakadási nyúlás kereszt	270%	+/- 10%	MSZ EN ISO 527-1

Szakítószilárdság

Hosszirányú	35 N/mm ²	+/- 10%	MSZ EN ISO 527-1
Keresztirányú	38 N/mm ²	+/- 10%	MSZ EN ISO 527-1
Dart – Drop	80 g	+/- 10%	ASTM D –1709

Csomagolási adatok:

EUR Palettán: 6 tekeres/karton, 36 karton/paletta, 3 sor magasan, stretch fóliával rögzítve.

Tárolás:

Száraz, napfénytől védett helyen. Optimális tárolási hőmérséklet 10-30 °C között. A tárolási előírások betartása mellett a termékben gyártástól számított 6 hónapon belül minőségi romlás nem következhet be.